



Scheda tecnica

Isolante Pigmentato HYDRO

Fondo finitura pigmentato per supporti assorbenti all'acqua

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Fondo finitura per applicazioni su intonaci e murature sia per interno che per esterni. Il prodotto ha una buona resistenza agli agenti atmosferici, un ottimo potere riempitivo e un ottimo potere isolante.

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, Rullo.

Diluizione A Pennello e Rullo: 25-50 % con acqua
Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso diluire il prodotto con il 30 % di Isolante Tilcril diluito con acqua

Su muri nuovi:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze, attendere circa un mese per la completa stagionatura
- Applicare una mano di Isolante Pigmentato diluito secondo le indicazioni su riportate.
- Finire con una mano di Isolante Pigmentato o idonee idropitture.

Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso :

- Applicare una mano di Isolante Pigmentato. additività max al 30% in volume con Isolante Acrilico Tilcril diluito 500% con acqua
- Finire con una mano di Isolante Pigmentato o idonee idropitture.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo e pigmenti resistenti alla luce e agli alcali

Peso specifico medio 1,45- 1,55Kg/l

Sovra applicazione	Dopo 6 - 8 ore tra una mano e altra
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resa	15/20 mq/l per mano in funzione dell'irregolarità del supporto

Resistenza all'acqua piovana

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C; u.r. max 85%)

Qualora il prodotto in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso-Tale fenomeno di natura temporaneo non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente rimosso tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
Applicazione	5 - 30° C
Colore	Bianco
Confezioni	0,750 Lt-4 Lt- 12 Lt

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

TILAS SRL
 VIA DEI MESTIERI, SNC
 (ZONA INDUSTRIALE)
 00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978
 email: mirko.viglino@me.com