



Scheda tecnica

Idropittura Silossanica HYDRO

Idropittura silossanica per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Su intonaci minerali vecchi e nuovi dove si desidera lasciare inalterata la traspirabilità aumentando l'impermeabilità .

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello e a Rullo .

Diluizione 10-20% max. in volume con acqua

A) Su muri nuovi:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- Applicare una mano di **ISOLANTE ACRILSILOSSANICO** (per la diluizione seguire le indicazioni riportate sulla confezione) in volume con acqua
- Applicazione di due mani di Idropittura **SILOSSANICA** a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra.

B) Su muri già verniciati con idropitture traspiranti o sfarinanti:

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- Applicazione di una mano di **ANCORANTE UNIVERSALE**(facilmente reperibile) diluito al 100% in volume con Diluente sintetico
- Applicazione di due mani di **SILOSSANICO**

Note bene : Non applicare su superfici esposte al sole diretto e proteggere il supporto dalla pioggia per almeno 48 ore

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine silossanica ,acrilica e pigmenti di elevata resistenza ai raggi U.V e cariche lamellari.

Peso specifico medio	1,4- 1,5 Kg/l
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resa	11 - 13 mq/l per mano
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
Altre Proprietà	Ottima traspirabilità e potere antialghe
Applicazione	8 - 30 °C
Colore	Bianco=P / ED Colori di cartella
Confezioni	0,750-4-12 litri

Nota bene: Non miscelare con altri prodotti per non alterare le caratteristiche chimico fisiche

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

TILAS SRL
VIA DEI MESTIERI, SNC
(ZONA INDUSTRIALE)
00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978
email: mirko.viglino@me.com

