



Scheda tecnica

Smalto Acrilico all'acqua HYDRO

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

A base di resine acriliche , cariche e pigmenti in dispersione acquosa.

Sistemi di applicazione

Applicazione A pennello rullo a pelo raso e spruzzo.

Diluizione A Pellello e/o rullo : 5 - 10% max. in volume con acqua.
A spruzzo: 10-15% max in volume con acqua.

A) SUPERFICI IN FERRO

- Effettuare un accurata spazzolatura e pulizia del ferro per eliminare l'eventuale ruggine presente.
- Applicare due mani di ANTIRUGGINE ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Applicare due mani di SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA secondo le indicazioni sopra riportate.

B) SUPERFICI IN LEGNO NUOVO

- Effettuare una accurata carteggiatura per eliminare le eventuali incoerenze presenti sul legno.
- Applicare due mani di CEMENTITE ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Applicare due mani di SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni sopra riportate.

C) SUPERFICI IN LEGNO GIA' VERNICIATE

- Effettuare un accurata carteggiatura per eliminare gli strati precedenti di vernici.
- Applicare due mani di CEMENTITE ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Applicare due mani di SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni sopra riportate.

D) SU ALLUMINIO E LAMIERA ZINCATA

- Lavare la superfice con acqua, detersivo e spugna abrasiva , sciacquare e lasciare asciugare .
- Applicare due mani di SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA HYDRO secondo le indicazioni sopra riportate.

NOTA BENE

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.

Non applicare il prodotto in giornate molto umide, umidità relativa max al 85%.

Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria.

Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.

Eseguire un opportuno ricambio d'aria dove si utilizza il prodotto.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli. Un'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente il risultato finale del prodotto.

La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico medio	1,05-1,3kg/lit
Essiccazione a 25 C°	Al tatto : 1 ora In profondità : 24 ore
Sovrapplicazione	6-8 ore dipende dalle condizioni ambientali.
Copertura	Ottima
Riempimento	Buona
Aspetto del film	Opaco - Lucido
Resa	15-18mq/lit per mano.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
Applicazione	5 - 35 °C
Colore	Bianco e colori sistema
Confezioni	0,750 - 2,5 Lt

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

TILAS SRL
VIA DEI MESTIERI, SNC
(ZONA INDUSTRIALE)
00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978
email: mirko.viglino@me.com