



# Scheda tecnica

## Superlavabile Vinilica HYDRO

### Idropittura

#### Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Idropittura vinilica lavabile setosa e morbida al tatto per interni ed esterni

#### Sistemi di applicazione

**Applicazione** Pennello, Rullo e spruzzo.

**Diluizione** Pennello: 50-70% con acqua  
Rullo: 60-80% con acqua  
Spruzzo: 90-100% con acqua

#### **A) Su muri nuovi:**

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- Applicazione di una mano di Isolante ARCOFIX diluito 1:3 in volume con acqua
- Applicazione di due mani di SUPERLAVABILE VINILICA HYDRO diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

#### **B) Su muri sfarinanti:**

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti.
- Nel caso di superfici sfarinanti :
- Applicazione di una mano di ANCORANTE UNIVERSALE(facilmente reperibile) diluito al 100% volume con Diluente sintetico
  - Applicazione di due mani di SUPERLAVABILE VINILICA HYDRO diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua subito dopo l'uso

## Caratteristiche del prodotto

<b>Composizione</b>	A base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa e di pigmenti selezionati setosi al tatto
<b>Peso specifico medio</b>	1,490 Kg/l
<b>Sovrapplicazione</b>	Dopo 4 - 5 ore
<b>Copertura</b>	Ottima
<b>Riempimento</b>	Buona
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Resa</b>	15-20 mq/l per mano
<b>Resistenza alla abrasione umida</b>	Oltre 10000 cicli Gardner
<b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>	Buona
<b>Conservazione</b>	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
<b>Applicazione</b>	8 - 30 °C
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Basi:</b>	Bianco=P -D- ED
<b>Confezioni</b>	0,750-4-12 litri

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.**

TILAS SRL

VIA DEI MESTIERI, SNC

(ZONA INDUSTRIALE)

00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978      email: [mirko.viglino@me.com](mailto:mirko.viglino@me.com)