



Scheda tecnica

Cementite all'acqua HYDRO

Fondo all'acqua per legno

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Fondo di preparazione acrilico all'acqua per legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina. Ideale per regolare l'umidità del legno.

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, Rullo e spruzzo.

Diluizione Se necessario diluire dal 5% - 10% in volume con acqua

Legno nuovo:

- Applicazione di due mani di cementite ad acqua e carteggiare la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicazione di una finitura con uno smalto ad acqua

Legno già verniciato:

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti
- Applicazione di due mani di cementite ad acqua e carteggiare la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicazione di una finitura con uno smalto ad acqua

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.

Peso specifico medio 1,280 Kg/l

Essiccazione 3 - 4 ore

Sovrapplicazione Dopo 5 - 6 ore

Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resa	10-12 mq/l per mano
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
Applicazione	8 - 30 °C
Colore	Bianco
Confezioni	0,750 – 2,5 litri

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

TILAS SRL
VIA DEI MESTIERI, SNC
(ZONA INDUSTRIALE)
00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978
email: mirko.viglino@me.com