

Primer Anticondensa

Fondo all'acqua per il Ciclo Anticondensa — antimuffa e fonoassorbente

CARATTERISTICHE

Pittura di fondo a base di copolimeri vinilici e agenti insonorizzanti, antimuffa e fonoassorbente. Ideale come base preparatoria del Ciclo Termoisolante Anticondensa Hydro.

DATI TECNICI

Composizione	Copolimeri vinilici e agenti insonorizzanti
Peso specifico medio	1,25 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 3–4 ore
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	5–8 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello e rullo **10 – 20% max**

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

IMPIEGO NEL CICLO

Primer Anticondensa è il **fondo del Ciclo Termoisolante Anticondensa**: si applica una mano di Primer Anticondensa sul supporto preparato, quindi si finisce con due mani di Termoisolante Anticondensa Hydro. Su superfici ammuffite, trattare prima con Spray Antimuffa.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957