

Smalto Acrilico all'acqua

Smalto all'acqua per ferro, legno, alluminio e lamiera zincata — disponibile lucido, satinato e opaco

CARATTERISTICHE

Smalto all'acqua a base di resine acriliche, cariche e pigmenti in dispersione acquosa. Supercoprente e inodore, ideale per ferro, legno, alluminio e lamiera zincata, disponibile in finitura opaca, satinata o lucida.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche, cariche e pigmenti in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,05 – 1,3 kg/l
Essiccazione (25 °C)	Al tatto 1 ora · in profondità 24 ore
Sovrapplicazione	6–8 ore, secondo le condizioni ambientali
Finiture disponibili	Lucido, satinato, opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Buona
Resa	15–18 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	5–35 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco e sistema Ambiance Plus, RAL, NCS
Basi	B=P, D, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello e rullo **5 – 10% max**
Spruzzo **10 – 15% max**

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI IN FERRO

1. Accurata spazzolatura e pulizia del ferro, eliminando l'eventuale ruggine.
2. Due mani di Antiruggine all'acqua Hydro.
3. Due mani di Smalto Acrilico all'acqua.

LEGNO NUOVO

1. Accurata carteggiatura per eliminare le incoerenze presenti.
2. Due mani di Cementil all'acqua Hydro.
3. Due mani di Smalto Acrilico all'acqua.

LEGNO GIÀ VERNICIATO

1. Accurata carteggiatura per eliminare gli strati di vernice precedenti.
2. Due mani di Cementil all'acqua Hydro.
3. Due mani di Smalto Acrilico all'acqua.

ALLUMINIO E LAMIERA ZINCATA

1. Lavare con acqua, detersivo e spugna abrasiva; sciacquare e lasciare asciugare.
2. Due mani di Smalto Acrilico all'acqua.

NOTA BENE

La temperatura del supporto deve essere almeno **3 °C sopra il punto di rugiada**. Non applicare in giornate molto umide (U.R. max 85%) o in condizioni climatiche sfavorevoli. In ambienti chiusi garantire un continuo ricambio d'aria. Applicare su superfici accuratamente trattate; la resa può variare in base al supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957