Biancalpina Traspirante Extra

Pittura traspirante ad altissima copertura al biossido di titanio

CARATTERISTICHE

Pittura ad altissima copertura traspirante. La sua formula a base di biossido di titanio garantisce un elevato punto di bianco. Indicata per la verniciatura di bagni, cucine, soffitti e ovunque siano presenti problemi di muffa.

DATI TECNICI

Colore	Bianco · non colorabile
Resa	8–10 mq/l per mano
Essiccazione	30 min fuori polvere · 6 ore secco
Conservazione	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello o rullo	**max 25–30%**
Spruzzo	**max 30–40%**

CONFEZIONI

2,5	5	12
litri	litri	litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

1. Spazzolare ed eliminare eventuali pitture precedenti.
2. Applicare una mano di Isolante Arcofix.

STESURA

1. A pennello o rullo: diluire max 25–30% con acqua.
2. A spruzzo: diluire max 30–40% con acqua.
3. Attendere alcune ore tra la prima e la seconda mano.

AVVERTENZE

Nei bagni e nelle cucine: dopo l'applicazione arieggiare i locali e non esporre la pittura al vapore (docce, cottura) per qualche giorno, finché non si è indurita. Eventuali colature giallastre e lucide (lumacature) non compromettono il prodotto: a pittura indurita si eliminano con acqua tiepida e spugna morbida, senza strofinare. Non ripitturare senza averle prima lavate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.
Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it