

Cemento Pronta Presa

Premiscelato a presa ultrarapida per fissaggi e stuccature



○ CARATTERISTICHE

Premiscelato di specifico uso nel fissaggio di finiture e arredi di completamento (canaline, infissi, scatole elettriche). Alle alte prestazioni e alla rapidità di presa unisce eccezionale resistenza. Ideale per stuccare fori sia all'interno che all'esterno.

○ DATI TECNICI

Supporti	Calcestruzzo, intonaci a base cemento, laterizi, pietra
Colore	Grigio
Impasto	2 parti prodotto : 1 acqua
Vita dell'impasto	60 secondi
Tempo di presa	ca. 3 minuti
Messa in esercizio	3 ore
Granulometria	≤ 0,6 mm
Conservazione	12 mesi in confezione integra, al riparo dall'umidità

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Cazzuola, frattazzo di spugna.

PREPARAZIONE IMPASTO

Rapporto **2 : 1 (prodotto : acqua)**

○ CONFEZIONI

1 kg

conf. ×10

5 kg

conf. ×3

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Supporto privo di polvere, vernici, cere, oli e ruggine.
2. Bagnare con cura tutte le superfici che avvolgono il volume d'intervento.

● IMPASTO E POSA

1. Il prodotto indurisce in 60 secondi: impastare con celerità.
2. Preparare solo quantità utilizzabili in meno di 60 secondi.

○ AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C, né su supporti gelati o soggetti a gelata. Non utilizzare il prodotto trascorsi 60 secondi dall'impasto e non aggiungere alcun materiale, pena la perdita delle caratteristiche. Non lasciare i sacchi esposti al sole prima dell'impiego.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957