

Quarzo Plastico

Rivestimento plastico riempitivo per facciate — effetto bucciato



○ CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico riempitivo e decorativo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, additivi e cariche silicee superventilate. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima idrorepellenza e buona elasticità. Indicato per facciate e pareti dove si richiede un effetto bucciato.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianco
Resa	6–8 mq/l per mano
Sovrapplicazione	Almeno 18 ore tra le mani
Resistenza al calore	da 5 °C a 35 °C
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e fresco · teme il gelo

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello o rullo	max 10–20%
Spruzzo	max 20–30%

○ CONFEZIONI

2,5

litri

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedente.
2. Applicare un fondo di Isolante Arcofix o, meglio, Isolante Serie Oro secondo lo stato del supporto.

● STESURA

1. A pennello o rullo: diluire max 10–20% con acqua.
2. A spruzzo: diluire max 20–30% con acqua.
3. Attendere almeno 18 ore tra una mano e l'altra.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957